

Prontuario dei pesi teorici

TONDO/RETE PER CEMENTO ARMATO



TONDO E RETE PER CEMENTO ARMATO

Tondo per Cemento Armato

Diametro (mm.):	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26	28	30	32	36	40
Peso teorico(Kg/mt):	0,222	0,395	0,617	0,888	1,210	1,580	1,994	2,465	2,982	3,550	3,850	4,165	4,834	5,550	6,310	7,985	9,866

Normativa di riferimento: D.M. del 14/01/2008

Certificazioni: Attestato di qualificazione

Disegno Tecnico



Rete elettrosaldata prodotta con trafilato

Normativa di riferimento: D.M. del 14/01/2008

Certificazioni: Attestato di qualificazione

Gamma dimensionale (Ø mm.):

Pannello 2000 x 3000 mm. = mq 6

Pannello 2250 x 4000 mm. = mq 9

Ø mm	Maglia mm	Peso Pannello Kg	Peso Kg / mt²	Pannelli x pacco	Peso Pacco Kg	Ø mm	Maglia mm	Peso Pannello Kg	Peso Kg / mt²	Pannelli x pacco	Peso Pacco Kg
5	100 x 100	18,48	3,08	76	1404,48	5	100 x 100	28,03	3,11	76	2130,28
5	150 x 150	12,62	2,10	76	959,12	5	150 x 150	18,60	2,07	76	1413,60
5	200 x 200	9,24	1,54	76	702,24	5	200 x 200	14,32	1,59	76	1088,32
6	100 x 100	26,60	4,43	50	1330,00	6	100 x 100	40,40	4,49	50	2020,00
6	150 x 150	18,20	3,03	50	910,00	6	150 x 150	26,80	2,98	50	1340,00
6	200 x 200	13,32	2,22	50	666,00	6	200 x 200	20,64	2,29	50	1032,00
8	100 x 100	47,38	7,90	40	1895,20	8	100 x 100	71,80	7,98	26	1866,80
8	150 x 150	32,35	5,37	40	1294,00	8	150 x 150	47,69	5,30	40	1907,60
8	200 x 200	23,67	3,95	40	946,80	8	200 x 200	36,70	4,08	40	1468,00
10	200 x 200	37,02	6,17	30	1110,60	10	200 x 200	57,38	6,37	30	1721,40
12	200 x 200	53,28	8,88	25	1332,00	12	200 x 200	82,58	9,18	25	2064,50



ASTORI SPA
SIDERURGICA DAL 1907

Via Calcinatella, 7, 25018 Montichiari BS - IT
+39 030 9661080 | astoriferro.it | ferro@astorispa.it